

# STEICO *underfloor*

podklad pod parketové a laminátové podlahy

stavební materiály ze dřeva šetrné  
k životnímu prostředí



## | DOPORUČENÉ POUŽITÍ

kročejová izolace pro vícevrstvé  
dřevěné a laminátové podlahy  
tlumení až do 18 dB

tlumení prostorového hluku u  
vícevrstevných dřevěných a laminovaných  
podlah do 15 dB



- Velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- Vysoká pevnost v tlaku až 15 t/m<sup>2</sup> - důležité pro „click“ systémy
- Vysoká životnost díky stabilní struktuře vláken
- Jednoduché a rychlé zpracování, snadno se řeže
- Vyrovnává jednotlivé nerovnosti až 3 mm
- Vhodná pro systémy podlahového vytápění
- Ekologická, šetrná k životnímu prostředí, recyklovatelná jako dřevo

Více informací a návod na zpracování najdete v příslušných brožurách  
nebo na internetových stránkách [www.steico.com/cz](http://www.steico.com/cz)



## | DODÁVKY

tloušťka [mm]	formát [mm]	hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	kusů / balík	m <sup>2</sup> / balík	balíky / paleta	hmotnost palety [kg]
4,0	790 * 590	1,02	15	7,0	32	ca. 265
5,0	790 * 590	1,28	15	7,0	26	ca. 265
7,0	790 * 590	1,75	20	9,3	14	ca. 265

## | TECHNICKÉ PARAMETRY STEICO *underfloor*

### | MATERIÁL

dřevovláknitá deska měkká  
vyráběná podle EN 13986 a EN 622-4  
s průběžným ověřováním kvality  
výrobku

dřevní suroviny použité k  
výrobě tohoto produktu pochází  
z manažersky pestovaného lesa,  
certifikovaného třetí osobou v souladu  
se zásadami FSC

vyráběná a kontrolována podle normy EN 13986	
dřevovláknitá deska měkká ČSN EN 622-4	
označení desek	EN 622-4 SB-E1
zpracování hran	tupé
třída reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1	E
součinitel tepelné vodivosti $\lambda$ [W/(m*K)]	0,07 (podle ISO 10456, tab. 3)
objemová hmotnost [kg/m <sup>3</sup> ]	cca 250
součinitel difúzního odporu $\mu$	5
hodnota $s_d$ [m]	0,02 (3,6) / 0,02 (4,0) / 0,03 (5,0) / 0,04 (7,0)
složení	dřevní vlákna, síran hlinitý, parafín, barvivo
kód odpadu (EAK)	030105 / 170201

### | SKLADOVÁNÍ / TRANSPORT

uložte naplocho v suchém prostředí  
hrany chraňte před poškozením  
obal z fólie odstraňte teprve v suché  
místnosti, kde bude podlaha pokládána.



Výrobní závod  
certifikován podle  
ISO 9001:2008

**STEICO**  
Samozřejmě lépe izolovat

Váš STEICO partner:

[www.steico.com/cz](http://www.steico.com/cz)